



# STUCCO

**PER RESTAURO MURATURE  
COLORE GRIGIO O COLORATO  
INTERNI ED ESTERNI**

## Caratteristiche Principali

LO STUCCO (31) è una malta grigia o colorata tissotropica e fibrata formulata con calce idraulica, calce idrata, e leganti naturali ad alta resistenza, inerti selezionati; come carbonati di calcio, sabbia di fiume, che gli conferiscono una eccellente lavorabilità, elevata resistenza all'acqua ed al gelo. Lo stucco si miscela solo con acqua, ha una buona capacità di adesione ai supporti, presa ed asciugamento normali e può essere applicato in verticale e a soffitto senza colare E' utilizzabile in interni ed esterni.

## Campi di impiego

- ✦ per stuccare pareti vecchie e nuove
- ✦ pareti in pietra , mattoni, blocchi, di qualsiasi tipo.

### Dati Tecnici

Aspetto: Polvere grigia o colorata

Residuo Solido: 100%

Infiammabilità: No

Acqua di Impasto: 34% (8,5 l per ogni sacco da 25kg)

Tempo di vita dell'impasto: 3 ore

Scivolamento verticale: no

Temperature limite di applicazione: da +5° a +35°C

Compatibilità con altri adesivi: eccellente

## Avvertenze e controindicazioni

Per ottenere buoni risultati con stucco (31)

- ⚠ non utilizzare a temperature inferiori a +5°C
- ⚠ non aggiungere altri inerti o leganti idraulici
- ⚠ non utilizzare il prodotto che sta indurendo, ripristinandone la lavorabilità con nuova acqua
- ⚠ non applicare su supporti friabili o poco resistenti

## Preparazione del Supporto

I supporti devono essere puliti accuratamente, eliminando polvere, grassi, vernici e rimuovere tutte le parti non saldamente ancorate fino a raggiungere lo strato solido del supporto.

Bagnare i supporti molto assorbenti per impedire una troppo rapida asciugatura del materiale.

## Preparazione e stesura dell'impasto

Miscelare lo stucco (31) con acqua pulita fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Miscelare con un agitatore a basso numero di giri per evitare che l'impasto inglobi aria.

Per conferire completa impermeabilità allo stucco (31) è possibile aggiungere LATEX aggrappante all'acqua d'impasto.

L'applicazione si esegue con cazzuola o spatola liscia o con la macchina.

## Confezioni e Consumo

Lo stucco è disponibile in sacchi a triplo strato di carta, polietilene alta densità e carta da 25 kg.

**Consumi** variano a seconda della fessurazione da dai 4 ai 6 chilogrammi per metro quadro.

## Avvertenze

N.B, Le informazioni e le prescrizioni sopra indicate corrispondono alla nostra esperienza. Tuttavia le numerose variabili di cantiere fanno sì che esse vadano considerate solo come indicazioni.

Prima di utilizzare il prodotto verificare che esso sia adatto allo scopo di chi ne fa uso, il quale si assume ogni responsabilità derivante da un impiego non corretto del prodotto. In casi dubbi eseguire prove preliminari o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.