



STUCCO

**PER TUTTI TIPI DI PAVIMENTI
COLORE GRIGIO O COLORATO
INTERNI ED ESTERNI**

Caratteristiche Principali

LO STUCCO (31) è una malta grigia o colorata tissotropica e fibrata formulata con **cemento 425 portalant**, e inerti selezionati; come carbonati, sabbia silicica, arricchita con speciali resine, fibre sintetiche, che gli conferiscono una eccellente lavorabilità, elevata resistenza all'acqua ed al gelo. Lo stucco 31 si miscela solo con acqua, ha una buona capacità di adesione ai supporti, presa ed asciugamento normali e può essere applicato per pavimentazione interni ed esterni.

Campi di impiego

Lo stucco (31) è adatto:

- ▲ Per stuccare pavimenti vecchi e nuovi pietra, mattoni, ciottolame, PORFIDO, materiale di qualsiasi tipo.

Dati Tecnici

Acqua di impasto: 26-30-%

Tempo di vita dell'impasto: 8 ore

Temperature limite di applicazione: da +5° a +40°C

Indurimento finale: 24 ore

Resistenza Termica: da -30° a +90°C

Impermeabilità: media

Resistenza all'invecchiamento: ottima

Compatibilità con altri adesivi: eccellente

Resistenza ad alcali e oli: ottima

Resistenza ai solventi: ottima

Resistenza a flessione: 6,5 N/mm²
6 N/mm²

Resistenza alla compressione: 45 N/mm² dopo 28 gg

Avvertenze e controindicazioni

Per ottenere buoni risultati con stucco (31)

- ⚠ non utilizzare a temperature inferiori a +5°C
- ⚠ non aggiungere altri inerti o leganti idraulici
- ⚠ non utilizzare il prodotto che sta indurendo, ripristinandone la lavorabilità con nuova acqua del sigillante.
- ⚠ non applicare su supporti friabili o poco resistenti

Preparazione del Supporto

I supporti devono essere puliti accuratamente, eliminando polvere, grassi, vernici e rimuovere tutte le parti non saldamente ancorate fino a raggiungere lo strato solido del supporto.

Bagnare i supporti molto assorbenti per impedire una troppo rapida asciugatura del materiale.

Preparazione e stesura dell'impasto

Miscelare lo stucco (31) con acqua pulita fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Miscelare con un agitatore a basso numero di giri per evitare che l'impasto inglobi aria.

Per conferire completa impermeabilità allo stucco (31) è possibile aggiungere LATEX aggrappante all'acqua d'impasto.

L'applicazione si esegue con cazzuola o spatola liscia o con la macchina.

Confezioni e Consumo

Lo stucco è disponibile in sacchi a triplo strato di carta, polietilene alta densità e carta da 25 kg.

Consumi: variano a seconda della fessurazione vanno dai 4 ai 6 chilogrammi per metro quadrato.

Avvertenze

N.B, Le informazioni e le prescrizioni sopra indicate corrispondono alla nostra esperienza. Tuttavia le numerose variabili di cantiere fanno sì che esse vadano considerate solo come indicazioni.

Prima di utilizzare il prodotto verificare che esso sia adatto allo scopo di chi ne fa uso, il quale si assume ogni responsabilità derivante da un impiego non corretto del prodotto. In casi dubbi eseguire prove preliminari o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.